

PE-film

Omschrijving:

- Vochtbarrière op stenen ondervloer.
Gebruik Moisturbloc Extreme als de vochtigheid in de ondervloer meer dan 75% R.V. (4,5% CM in beton en 0,5% in anhydriet) bedraagt, of waarschijnlijk zal bedragen
- Kan worden gecombineerd met andere ondervloermaterialen
- Moet worden gebruikt bij plaatsing in combinatie met vloerverwarming
- Levensduur 50 jaar
- Alkalibestendig



Kenmerken:

Eigenschappen	Testmethode	Resultaat
Materiaal		Alkalibestendige polyethyleenfilm (PE)
Vorm		Rol
Warmteweerstand (R-waarde)	ISO 12667	0,0005 m ² K/W
Densiteit		920-935 kg/m ³
Waterdampresistentie	EN ISO 12572	3 x 10 ⁶ s/m

Kenmerken:

Product	Lengte m	Breedte m	Dikte mm	Hoeveelheid m ²	Gewicht kg
PE film	12,5	2,7	0,2	33,75	7

Plaatsingsinstructies:

Gebruik altijd PE-film bij plaatsing op stenen vloeren en/of in combinatie met een vloerverwarmingssysteem.

De vloer moet schoon, droog en vlak zijn.

Rol de eerste laag uit op de ondervloer en snijd hem op de juiste maat met een cutter.

Het product moet worden geplaatst met een overlapping van de PE-film van 200 mm.

Ga verder tot de gehele ruimte bedekt is.

